

Для более детальной информации и
технической поддержки:
Chevron Phillips Chemical Company LP
P.O. Box 4910
The Woodlands, TX 77387-4910
800.852.5531



Synfluid® PAO 4 cSt

Высоко разветвленный изопарафиновый полиальфаолефин

Применение: PAO Synfluid® 4 cSt может быть использован во многих промышленных и автомобильных направлениях в качестве смазки. К ним относятся трансмиссионные масла, компрессорные масла, моторные масла, гидравлические жидкости, смазки, и другие функциональные жидкости.

Эксплуатация: Максимальная температура при транспортировке и длительном хранении 65°C (149°F). Для специфических способов транспортировки и хранения смотрите лист безопасности.

Характерные химические свойства

Свойство	Значение
Кинематическая вязкость, cSt при 212°F, 100°C	3,9
Кинематическая вязкость, cSt при 104°F, 40°C	16,8
Кинематическая вязкость, cSt при -40°F, -40°C	2488
Индекс вязкости	124
Температура застывания, °F, °C	-92 (-69)
Температура вспышки (открытый тигель Кливленда), °F, °C	444 (228)
Температура воспламенения (открытый тигель Кливленда), °F, °C	487 (253)
Волатильность, Ноак, % потери веса	13,0
Удельный вес, 60° /60°F, 15.6°/ 15.6°C	0,8190
Плотность, фунт/ галлон	6,820
Общее кислотное число	<0,03
Бром индекс	<200
Запах	Нет постороннего запаха
Внешний вид	Чистый и яркий
Цвет, Pt-Co	0

Лист безопасности #3332

Последняя дата обновления и пересмотра Май 2010

Another quality product from



Перед использованием данного продукта клиенту рекомендуется попробовать материал и оценить его на безопасность и пригодность для использования непосредственно у себя на предприятии. Нельзя ссылаться на вышеуказанную информацию, т.к. она может относиться к конкретному способу применения. Ответственность за то, что материал удовлетворяет техническим требованиям производства клиента, лежит на клиенте. Компания Chevron Phillips Chemical LP не предоставляет гарантий состояния товара и пригодности его для специфической цели, несмотря на устные или письменные, оговоренные или подразумеваемые, возникающие в связи с торговлей или любыми сделками условиями, связанные с использованием информации или самого продукта. Клиент непосредственно принимает на себя все риски и обязательства, согласно контракту или нормам гражданского права, в связи с использованием информации, содержащейся здесь, или продукта. Далее, информация, содержащаяся здесь, дается без ссылки на любой предмет спора интеллектуальной собственности, регулируемого как на федеральном, государственном, так и на местном уровнях, с которым можно столкнуться при эксплуатации. Такие вопросы решаются клиентом.